

SIGMACOVER™ 620

环氧漆 620

简介

双组份低表面处理型聚酰胺固化环氧厚浆底漆/面漆

主要性能

- 优异的防腐性能。
- 良好的柔韧性。
- 涂装前对钢材表面处理要求较低的表面宽容型涂料
- 良好的干燥和固化性能。
- 容易施工，各种涂装方式皆适宜，如无气喷涂和刷涂等。
- 如有需要，可供冬用型版本的产品。

颜色与光泽

- 灰色和米白色（也可按照要求调配其它颜色）
- 多种铝色（深灰、浅灰）
- 蛋壳光。

基本数据 摄氏20°C (华氏68°F)

混合后参数	
组份数	双组份
密度	1.5 千克/升 (12.5 磅/美制 加仑)。
体积固含量	80 ± 2% 。
VOC (出厂值)	最大值 150.0 克/千克 (欧盟标准Directive 1999/13/EC, SED)。 英国标准UK PG 6/23(92) 附录 3: 最大值 225.0 克/升 (约 1.9 磅/美制 加仑)。
推荐干膜厚度	75 - 250 微米 (3.0 - 10.0 密耳) 依据涂层体系的要求而定。
理论涂布率	6.4 米 ² /升 用于 125 微米 (257 英尺 ² /美制 加仑 用于 5.0 密耳)。
指触干	3 小时 。
覆涂间隔	最短时间: 8 小时。 最长时间: 6 月 。
完全固化时间	7 天 。
储藏有效期	基料: 至少 24 月 ，应储存于干燥和阴凉环境。 固化剂: 至少 24 月 ，应储存于干燥和阴凉环境。

备注:

- 敬请参阅补充数据表 - 理论涂布率与干膜厚度对照关系表。
- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表。
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表。

SIGMACOVER™ 620

环氧漆 620

推荐底材状况与温度

大气暴露环境

- 裸钢：喷砂处理达到国际标准ISO-8501-1的Sa2½级，能获得优异的防腐性能。
- 钢材：喷砂清理达国际标准ISO-8501-1的Sa2级或动力工具打磨清理达国际标准ISO-8501-1的St2级，能获得良好防蚀效果。
- 涂有车间底漆的钢板表面：处理达到SPSS -Pt2。
- 镀锌件表面：扫砂清理并以此粗化表面，除尽任何可能已经生成的锌盐。
- 不锈钢表面：先除尽油和油脂，然后采用非金属磨料进行扫砂处理达到SSPC标准的 SP-16级，并满足粗糙度要求：40-70微米（1.5-2.8密耳）。

浸没环境

- 裸钢：喷砂处理达到国际标准ISO-8501-1的Sa2½级
- 已经确定可以兼容的无机硅酸锌车间底漆表面：扫砂清理达到SPSS标准Ss级或动力工具打磨清理至SPSS标准的Pt3级。

底材温度

- 在涂装施工和涂层固化过程中应确保底材温度高于摄氏 5°C (华氏41°F)。
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏 3°C (华氏5°F) 以上。

使用说明

混合体积比：基料：固化剂 = 80：20

- 涂装前最好将基料与固化剂各组份或调配混合后漆料的温度调控到摄氏15°C (华氏59°F)以上，不然则可能需要额外添加稀释剂将漆料的粘度调整到适宜施工的粘稠状态。
- 过多添加稀释剂可能会导致湿膜的抗流挂性能降低和硬干速度减慢。
- 稀释剂应在两个组份混合后再添加。

熟化时间

调配混合后的熟化时间	
混合后漆料温度	熟化时间
高于摄氏 10°C (华氏50°F)	无需。

混合后使用时间

4 小时于 摄氏20°C (华氏68°F)。

备注：敬请参阅补充参数 - 混合后适用时间。

SIGMACOVER™ 620

环氧漆 620

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

稀释剂用量

0 - 10%，依据所需的漆膜厚度和施工条件而定。

喷嘴孔径

约 0.46 - 0.53 毫米 (0.018 - 0.021 英寸)。

喷嘴压力

20.0 - 25.0 兆帕 (约 200 - 250 大气压; 2901 - 3626 磅/英寸²)。

刷涂/辊涂

- 辊涂施工时也会在表面留下辊痕，同时也仅仅适合干膜厚度要求很低的涂装。
- 必须使用适合涂装环氧漆的辊筒。

推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

稀释剂用量

0 - 5%。

清洗溶剂

稀释剂 90-53。

补充参数

漆膜厚度和涂布率	
干膜厚度	理论涂布率
75 微米 (3.0 密耳)	10.7 米 ² /升 (428 英尺 ² /美制 加仑)
100 微米 (4.0 密耳)	8.0 米 ² /升 (321 英尺 ² /美制 加仑)
125 微米 (5.0 密耳)	6.4 米 ² /升 (257 英尺 ² /美制 加仑)
150 微米 (6.0 密耳)	5.3 米 ² /升 (214 英尺 ² /美制 加仑)
200 微米 (8.0 密耳)	4.0 米 ² /升 (160 英尺 ² /美制 加仑)

SIGMACOVER™ 620

环氧漆 620

干膜厚度为125微米 (5.0密耳)涂层的覆涂间隔时间表：大气暴晒的干燥环境

覆涂用的后道涂层	涂装间隔时间	摄氏5°C (华氏41°F)	摄氏10°C (华氏50°F)	摄氏20°C (华氏68°F)	摄氏30°C (华氏86°F)	摄氏40°C (华氏104°F)
可覆涂各种双组份 环氧漆或聚氨酯面漆	最短覆涂间隔时间	48 小时	24 小时	8 小时	4 小时	2 小时
	暴露于受阳光照射 环境下的最长时间	3 月	3 月	3 月	3 月	3 月
	暴露在不受阳光照射 环境下的最长时间	6 月	6 月	6 月	6 月	6 月

备注: 涂层经过长时间的户外暴晒后，涂装前须清除所有污染物和进行彻底的打磨拉毛，最后确保表面干燥洁净。

干膜厚度为125微米 (5.0密耳)涂层的覆涂间隔时间表：用于浸没环境

覆涂用的后道涂层	涂装间隔时间	摄氏5°C (华氏41°F)	摄氏10°C (华氏50°F)	摄氏20°C (华氏68°F)	摄氏30°C (华氏86°F)	摄氏40°C (华氏104°F)
可覆涂各种双组份 环氧漆或聚氨酯面漆	用于浸没环境的 最小覆涂间隔	48 小时	24 小时	8 小时	4 小时	2 小时
	用于浸没环境的 最大覆涂间隔	2 月	2 月	2 月	2 月	2 月

备注: 涂层经过长时间的户外暴晒后，涂装前须清除所有污染物和进行彻底的打磨拉毛，最后确保表面干燥洁净。

干膜厚度为125微米 (5.0密耳)涂层的固化时间表

底材温度	指触 (表干)	干硬	完全固化
摄氏5°C (华氏41°F)	24 小时	48 小时	20 天
摄氏10°C (华氏50°F)	12 小时	24 小时	14 天
摄氏20°C (华氏68°F)	3 小时	8 小时	7 天
摄氏30°C (华氏86°F)	2 小时	6 小时	4 天
摄氏40°C (华氏104°F)	1 小时	3 小时	3 天

备注: 在涂装施工和涂层固化期间必须确保持续顺畅的足量通风 (敬请参阅安全信息表 1433 和信息表1434)。

混合后适用时间 (在适宜施工的粘度状态)

混合后漆料温度	混合后使用时间
摄氏10°C (华氏50°F)	10 小时
摄氏15°C (华氏59°F)	6 小时
摄氏20°C (华氏68°F)	4 小时
摄氏30°C (华氏86°F)	2 小时
摄氏40°C (华氏104°F)	1 小时

SIGMACOVER™ 620

环氧漆 620

安全防范

- 涂料及其推荐稀释剂参见安全事项表 1430和1431 和相关的材料安全数据说明书。
- 这是溶剂型涂料，必须避免吸入漆雾和溶剂；另外，皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆。

全球适用

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective and Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则，但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况，敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

参考信息

• 产品数据说明	敬请参阅 信息表	1411。
• 安全指导	敬请参阅 信息表	1430。
• 密闭场所安全和健康安全及爆炸危害 - 毒品危害	和信息表	1431。
• 密闭舱室内的安全工作	敬请参阅 信息表	1433。
• 通风技术指导	敬请参阅 信息表	1434。

质量担保

庞贝捷涂料PPG 保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期间所执行的相关技术质量规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG 所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商行为所作出明示或暗示的保证；包括不遵循限制条件的滥用情况，任何针对特殊诉求或用途的其它保证，不属此列范围，庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔，购买者必须在发现质量问题起伍(5)天时间内，同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日起壹(1)年时间之内，以书面型式通告庞贝捷涂料PPG。

如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题，将有碍于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿！

责任限度

在各种情况下，对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失，庞贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任（无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为）。

本产品说明书上所涵盖的信息，源自于我们确认为实验室的可靠试验，但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入，庞贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息内容进行修正。

所有有关本使用产品的推荐或建议，不论是技术文件，还是对某项咨询的回复，或其它方式，我们都已做到竭尽所知，数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的，作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此，确信购买者已照此履行了评估，应可全权处理并承担相应的风险。

现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多，并非我们庞贝捷涂料PPG 所能控制。因此，对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏，庞贝捷涂料PPG 都将不会承担责任（除非另有书面协议有所规定可以例外）。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据，都有可能致无法达到预期的涂装质量。

本产品说明书将取代前期的旧版说明书，购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书 公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings) 的官方网页：www.ppgpmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时，应以英文原版为准。

