

# SIGMADUR™ 520

## 聚氨酯面漆 520

### 简介

双组份厚浆型脂肪族丙烯酸聚氨酯半光面漆

### 主要性能

- 施工方便，适宜无气喷涂或辊涂
- 无最大覆涂间隔时间的限制。
- 优异的耐侯性能。
- 良好的保色保光性能(铝色版本的涂层日久后可能有趋向灰色的变色现象)
- 不粉化、不泛黄。
- 固化温度最低可至摄氏-5°C (华氏23°F)。
- 漆膜坚韧而耐磨
- 能抗耐矿物油、植物油、松香水、石蜡、脂肪族类石油产品和温和化学品等的溅落类污染。
- 即使经过较长时间的大气暴晒仍可覆涂后道涂层。

### 颜色与光泽

- 各种颜色，包括浅铝色和深铝色。
- 半光

### 基本数据 摄氏20°C (华氏68°F)

混合后参数	
组份数	双组份
密度	白色: 1.4 克/升 (11.7 磅/美制 加仑) 铝色: 1.1 克/升 (9.2 磅/美制 加仑)
体积固含量	白色: 58 ± 2% 铝色: 51 ± 2%
VOC (出厂值)	欧盟标准 Directive 1999/13/EC, SED: 最大值 287 克/千克 (白色) 最大值 377 克/千克 (Directive 1999/13/EC, SED) (白色) 最大值491 克/千克 (欧盟标准 Directive 1999/13/EC,SED) (铝色) 理论计算最大值 383.0 克/升 (约 3.2 磅/加仑) (白色) 最大值 405.0 克/升 (约 3.4 磅/加仑) (白色) 最大值 405 克/升 (约 3.4 磅/加仑) (铝色)
推荐干膜厚度	50 - 75 微米 (2.0 - 3.0 密耳) 依据涂层体系的要求而定。
理论涂布率	白色: 11.6 米 <sup>2</sup> /升 用于 50 微米 (465 英尺 <sup>2</sup> /美制 加仑 用于 2.0 密耳) 铝色: 9.6 米 <sup>2</sup> /升 用于 50 微米 (385 英尺 <sup>2</sup> /美制 加仑 用于 2.0 密耳)
指触干	1 小时。
覆涂间隔	最短时间: 6 小时。 最长时间: 无限制。
完全固化时间	4 天。

# SIGMADUR™ 520

## 聚氨酯面漆 520

### 混合后参数

#### 储藏有效期

基料: 至少 36 月, 应储存于干燥和阴凉环境。  
固化剂: 至少 24 月, 应储存于干燥和阴凉环境。

#### 备注:

- 敬请参阅补充数据表 - 理论涂布率与干膜厚度对照关系表。
- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表。
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表。

### 推荐底材状况与温度

#### 底材状况

- 前期涂层 (环氧或聚氨酯) 必须确保表面洁净干燥, 已除尽任何污染物。
- 在前期旧涂层表面进行覆涂施工前, 如有必要的话, 应先充分打磨拉毛处理。

#### 底材温度和施工条件

- 在涂装施工和涂层固化过程中可允许接受环境温度低至摄氏-5°C (华氏23°F); 只要确定底材表面干燥并无结冰。
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏 3°C (华氏5°F) 以上。
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保环境的相对湿度不超过 85%。
- 涂层不可过早接触雨水或在表面结露, 否则其颜色和光泽将会受到影响。

### 使用说明

#### 混合体积比: 基料: 固化剂 = 88 : 12

- 请确保基料和固化剂组份在混合后的漆料温度控制在摄氏10°C (华氏50°F)以上, 不然则可能需要额外添加稀释剂将漆料粘度调整到适宜现场施工的粘稠状态。
- 过多添加稀释剂通常会导致湿膜的抗流挂性能降低。
- 稀释剂应在两个组份混合后再添加。
- 铝色版本的光泽要低于标准版本, 并且涂层可能也会因施工方法不同而出现有色泽差异的感觉。

#### 熟化时间

无需。

#### 混合后使用时间

5 小时于 摄氏20°C (华氏68°F)。

备注: 敬请参阅补充参数 - 混合后适用时间。



# SIGMADUR™ 520

## 聚氨酯面漆 520

### 有气喷涂

#### 推荐稀释剂

稀释剂 21-06。

#### 稀释剂用量

5 - 10%，依据所需的漆膜厚度和施工条件而定。

#### 喷嘴孔径

1.0 - 1.5 毫米 (约 0.040 - 0.060 英寸)。

#### 喷嘴压力

0.3 - 0.4 兆帕 (约 3 - 4 大气压; 44 - 58 磅/英寸<sup>2</sup>)。

---

### 无气喷涂 (单组份喷涂泵)

#### 推荐稀释剂

稀释剂 21-06。

#### 稀释剂用量

0 - 5%，依据所需的漆膜厚度和施工条件而定。

#### 喷嘴孔径

约 0.46 毫米 (0.018 英寸)

#### 喷嘴压力

15.0 兆帕 (约 150 大气压; 2176 磅/英寸<sup>2</sup>)。

---

### 刷涂/辊涂

#### 推荐稀释剂

稀释剂 21-06。

#### 稀释剂用量

0 - 5%。

---

### 清洗溶剂

稀释剂 90-53。

---

### 补充参数

涂布率和漆膜厚度关系表 - 白色	
干膜厚度	理论涂布率
50 微米 (2.0 密耳)	11.6 米 <sup>2</sup> /升 (465 英尺 <sup>2</sup> /美制 加仑)
75 微米 (3.0 密耳)	7.7 米 <sup>2</sup> /升 (310 英尺 <sup>2</sup> /美制 加仑)

## SIGMADUR™ 520

## 聚氨酯面漆 520

涂布率和漆膜厚度关系表 - 铝色

干膜厚度	理论涂布率
50 微米 (2.0 密耳)	9.6 米 <sup>2</sup> /升 (385 英尺 <sup>2</sup> /美制 加仑)
75 微米 (3.0 密耳)	6.4 米 <sup>2</sup> /升 (257 英尺 <sup>2</sup> /美制 加仑)

干膜厚度为高达75微米 (3.0密耳) 涂层的覆涂间隔时间

覆涂用的后道涂层	涂装间隔时间	摄氏-5°C (华氏23°F)	0°C (32°F)	摄氏10°C (华氏50°F)	摄氏20°C (华氏68°F)	摄氏30°C (华氏86°F)	摄氏40°C (华氏104°F)
自身覆涂	最短覆涂间隔时间	24 小时	16 小时	8 小时	6 小时	5 小时	3 小时
	最长覆涂间隔时间	无限制	无限制	无限制	无限制	无限制	无限制

备注: 表面应洁净干燥, 已除尽所有污染物。

干膜厚度为75微米 (3.0密耳)涂层的固化时间

底材温度	干硬	完全固化
摄氏-5°C (华氏23°F)	24 小时	15 天
摄氏0°C (华氏32°F)	16 小时	11 天
摄氏10°C (华氏50°F)	8 小时	6 天
摄氏20°C (华氏68°F)	6 小时	4 天
摄氏30°C (华氏86°F)	5 小时	3 天
摄氏40°C (华氏104°F)	3 小时	48 小时

备注:

- 在涂装施工和涂层固化期间必须确保持续顺畅的足量通风 ( 敬请参阅安全信息表 1433 和信息表1434 ) 。
- 涂层不可过早接触雨水或表面结露, 否则其颜色和光泽可能会有所变化。

混合后适用时间 ( 在适宜施工的粘度状态 )

混合后漆料温度	混合后使用时间
摄氏10°C (华氏50°F)	7 小时
摄氏20°C (华氏68°F)	5 小时
摄氏30°C (华氏86°F)	3 小时
摄氏40°C (华氏104°F)	2 小时

## 安全防范

- 涂料及其推荐稀释剂参见安全事项表 1430和1431 和相关的材料安全数据说明书。
- 这是溶剂型涂料, 必须避免吸入漆雾和溶剂; 另外, 皮肤和眼睛不直接接触未干的油漆。
- 内含有毒聚异氰酸酯固化剂。
- 避免吸入漆雾。

# SIGMADUR™ 520

## 聚氨酯面漆 520

### 全球适用

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective and Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则，但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况，敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

### 参考信息

• 转换表	敬请参见 信息表	1410。
• 产品数据说明	敬请参阅 信息表	1411。
• 安全指导	敬请参阅 信息表	1430。
• 密闭场所安全和健康安全及爆炸危害 - 毒品危害	和信息表	1431。
• 密闭舱室内的安全工作	敬请参阅 信息表	1433。
• 通风技术指导	敬请参阅 信息表	1434。
• 相对湿度-底材温度- 空气温度	敬请参阅 信息表	1650。

### 质量担保

庞贝捷涂料PPG 保证 ( 1 ) 拥有该产品的品名所有权, ( 2 ) 产品质量符合该产品生产日期间所执行的相关技术质量规范, ( 3 ) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG 所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商贸行为所作出明示或暗示的保证; 包括不遵循限制条件的滥用情况, 任何针对特殊诉求或用途的其它保证, 不属此列范围, 庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔, 购买者必须在发现质量问题起伍(5)天时间内, 同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日后壹(1)年之内, 以书面型式通告庞贝捷涂料PPG。

如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题, 将有助于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿!

### 责任限度

在各种情况下, 对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失, 庞贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任 ( 无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为 )。

本产品说明书上所涵盖的信息, 源自于我们确认为实验室的可靠试验, 但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入, 庞贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息进行修正。

所有有关本使用产品的推荐或建议, 不论是技术文件, 还是对某项咨询的回复, 或其它方式, 我们都已做到竭尽所知, 数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的, 作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此, 确信购买者已照此履行了评估, 应可全权处理并承担相应的风险。

现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多, 并非我们庞贝捷涂料PPG 所能控制。因此, 对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏, 庞贝捷涂料PPG 都将不会承担责任 ( 除非另有书面协议有所规定可以例外 )。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据, 都有可能无法达到预期的涂装质量。

本产品说明书将取代前期的旧版说明书, 购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书 公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings ) 的官方网页 : [www.ppgmc.com](http://www.ppgmc.com)。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时, 应以英文原版为准。